STOP IT BITUMEN 1K

אריזה וחיי מדף

20 ק"ג
ניתן לשמור למשך 12 חודשים לפחות בדליים המקוריים שלא נפתחו,
במקומות יבשים ובטמפרטורות של 5-25 מעלות צלזיוס.
לאחר הפתיחה יש להשתמש בהקדם האפשרי.

אמצעי זהירות

יש למרוח באזורים מאווררים היטב, ללא עישון, הרחק
מאש חשוף.
בחללים סגורים יש להשמתש במכונות הנשמה ומסכות פחמניות.
יש להגן על הידיים והעיניים באמצעות כפפות ומשקפי מגן.
במקרה של מגע עם העיניים יש לשטוף את העיניים
עם הרבה מים ולפנות מיד לרופא.
(גיליון נתוני בטיחות חומרים) זמין לפי בקשה.

הערה

זה אינו מפרט וכל המידע ניתן בתום לב.
מאחר שתנאי השימוש אינם בשליטת היצרן.
המידע הכלול במסמך זה אינו כולל אחריות.
אין בו כל אחריות או אחרת.
קביעה סופית של התאמתו של כל מידע או חומר לשימוש המיועד,
האופן שבו השימוש והאם
יש הפרה כלשהי של הפטנטים היא השאלה הבלעדית
באחריות המשתמש.
היצרן אינו הנושא באחריות כלשהי.
בקשר לשימוש במוצר ביחס לכיסוי , ביצועים או פציעה.
ליישום בתנאים המיוחדים, התייעצו עם **איטום אריאלי**
לקבלת המלצות מפורטות.
מהדורת הגיליון הטכני החדש מחליפה את הקודמת.

תיאור

אמולסיית ביטומן חד-רכיבית, ממברנת איטום
אלסטית בעלת צמיגות נמוכה

תכונות

היענות מעולה
גמישות גבוהה
יכולת גישור על הסדקים
ללא ממס, ידידותי לסביבה
שימושים אופקיים ואנכיים
יישום פשוט , מוכן לשימוש

יישומים אופייניים

אזורים רטובים וקירות תמך.
איטום של לוחות ניקוז ולוחות בידוד

הכנת פני השטח

כל המשטחים חייבים להיות נקיים משמן,גריז, ולחות לפני יישום.
נקו את המשטח באמצעות מכונת שטיפה בלחץ גבוה
והסירו מזהמי שמן , גריז , שעווה ושאריות צמנט.
יש להסיר חלקיקים רופפים וחומרי שחרור עובש.
אי סדרים במשטח עם המוצר הרלוונטי.

תחול

בטון סופג מאוד ושביר או משטח צמנט שביר,
פרימיום משטחים עם פריימר אמולסיה ביטומני ללא ממס.

בקשה

יש למרוח לפחות שתי שכבות בעזרת מברשת או התזה ללא אוויר.
אם מיושמת שכבת יסוד, יש לאפשר לה להתייבש לחלוטין
לפני מריחת השכבות הבאות.

יש לאפשר לכל שכבה להתייבש לפני מריחת השכבה הבאה
בזווית ישרה לשכבה ראשונה.

לאחר ייבוש מלא , יש להגן עליו באמצעות ניקוז ולוח בידוד.

אין למרוח את החומר מחוץ לאזורים במזג אוויר רטוב כאשר צפוי גשם.

צריכה

על בטון : 0.50 ק"ג/ 2 מ"ר
על פלדה : 0.40 ק"ג/ 2 מ"ר
לכל שכבה יש למרוח לפחות 2 שכבות.

נתוני מפרט

סוג ציפוי	ממברנת איטום מצופה גומי, אמולסיית ביטומן חד-רכיבית
צבע	חום כהה, שחור כשהוא יבש
תוכן מוצק	0.5%
טמפרטורת יישום הארכה	5 מעלות צלסיוס עד 35 מעלות צלסיוס
גישור סדקים	200%
חיי סיר	שעה-שעתיים
חיי מדף	12 חודשים
זמן הספיגה וזמן הייבוש תלויים בטמפרטורה ובכמויות המעורבבות	23 מעלות צלסיוס ,55% לחות יחסית זמן מגע במים:48 שעות ריפוי מלא: 48 שעות

itum.arieli@gmail.com

רחוב המפלסים 6 , פתח תקווה

052-5555545 | 03-5066611